



KRAUSS
BIRCH
PROFESSIONALS
ANNO 1999 LATVIA

Pieņemšana
kontaktpersonas:

Jānis Lauks
+371 28355808

Piegādes adrese:

„Zāgētava”, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871

**01.11.2025 IEPIRKŠANAS CENAS
BĒRZA ZĀGBALĶIEM
CESVAINES ZĀĢĒTAVĀ**

Uzmērīšana izmantojot autotomātisko uzmērīšanas iekārtu ar segmenta uzmērīšanas metodi, atbilstoši LVS82:2020 standartam.
3.00m garumu iepērkam pēc iepriekšējas saskaņošanas, vai apmaksas garums būs 2,70m.
+ virs mērs 0,1m. FSC 100% + **4 €/m³**

Grupa Garums	Bērza zāgbalķi A 2,70m	Bērza zāgbalķi B 2,70m	Bērza zāgbalķi C 2,70m
Diametrs mm			
Ø 160-179	—	65 €/m³	—
Ø 180-219	—	100 €/m³	75 €/m³
Ø 220-259	—	110 €/m³	75 €/m³
Ø 260-279	190 €/m³	130 €/m³	75 €/m³
Ø 280-999	190 €/m³	130 €/m³	75 €/m³*
Brāķis	—	30 €/m³	30 €/m³

* Pieļauj zāgbalķus ar kodola trupi līdz 1/5 daļai no caurmēra diametra trupējušie un nokaltušie zari līdz 4 cm diametrā viens gabals uz tekošo metru.

KVALITĀTES PRASĪBAS

Bērza zāgbalķi A

Pieļaujas:

Kodola iekrāsojums līdz 1/3 no tievgaļa diametra, vienpusējā likumainība līdz 1%.

Nepieļaujas:

Zari, padēls, serdes un žūšanas plaisas kas pāršķeļ sānu plakni, sala un zibens plaisas, gāšanas un sagarumošanas plaisas, saliktā likumainība, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpurns, kodola iekrāsojums, kas lielāks par 1/3 no tievgaļa diametra, trupe, mehāniskie bojājumi, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls.

Bērza zāgbalķi B

Pieļaujas:

Kodola iekrāsojums līdz 1/3 no diametra, vienpusējā likumainība līdz 2%, saliktā likumainība līdz 1.5%, veselie zari līdz 8 cm diametrā, trupējušie un nokaltušie zari līdz 4 cm diametrā viens gabals uz tekošo metru.

Nepieļaujas:

Serdes un žūšanas plaisas kas pāršķeļ abas sānu plaknes abās gala plaknēs, sala un zibens plaisas, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpurns, kodola iekrāsojums kas lielāks par 1/3 no tievgaļa diametra, trupe, mehāniskie bojājumi, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls.

Bērza zāgbalķi C

Pieļaujas:

Kodola iekrāsojums virs 1/3 no tievgaļa diametra, vienpusējā likumainība līdz 2%, saliktā likumainība līdz 1.5%.

Nepieļaujas:

Serdes un žūšanas plaisas kas pāršķeļ abas sānu plaknes, sala un zibens plaisas, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpurns, , trupe, mehāniskie bojājumi, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls.