



KRAUSS
BIRCH
PROFESSIONALS
ANNO 1999 LATVIA

Pieņemšana
kontaktpersonas:

Jānis Lauks
+371 28355808

Piegādes adrese:

„Zāģētava”, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871

04.02.2026

IEPIRKŠANAS CENAS BĒRZA ZĀĢBAĻĶIEM CESVAINES ZĀĢĒTAVĀ

Uzmērīšana izmantojot autotomātisko uzmērīšanas iekārtu ar segmenta uzmērīšanas metodi, atbilstoši LVS82:2020 standartam.
3.00m garumu iepērkam pēc iepriekšējas saskaņošanas, vai apmaksas garums būs 2,70m.
+ virs mērs 0,1m. FSC 100% + 4 €/m³

Grupa Garums	Bērza zāģbaļķi A 2,70m	Bērza zāģbaļķi B 2,70m	Bērza zāģbaļķi C 2,70m
Diametrs mm			
Ø 160-179	—	50 €/m ³	—
Ø 180-219	—	110 €/m ³	75 €/m ³
Ø 220-259	—	120 €/m ³	75 €/m ³
Ø 260-279	190 €/m ³	140 €/m ³	75 €/m ³
Ø 280-333	190 €/m ³	140 €/m ³	75 €/m ³ *
Brāķis	—	30 €/m ³	30 €/m ³

* Pieļauj zāģbaļķus ar kodola trupi līdz 1/5 daļai no caurmēra diametra trupējušie un nokaltušie zari līdz 4 cm diametrā viens gabals uz tekošo metru.

* Maksimālais fiierkluča diametrs resgalī 600mm

KVALITĀTES PRASĪBAS

Bērza zāģbaļķi A

Pieļaujas:

Kodola iekrāsojums līdz 1/3 no tievgaļa diametra, vienpusējā likumainība līdz 1%.

Nepieļaujas:

Zari, padēls, serdes un žūšanas plaisas kas pāršķeļ sānu plakni, sala un zibens plaisas, gāšanas un sagarumošanas plaisas, saliktā likumainība, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpurns, kodola iekrāsojums, kas lielāks par 1/3 no tievgaļa diametra, trupe, mehāniskie bojājumi, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls.

Bērza zāģbaļķi B

Pieļaujas:

Kodola iekrāsojums līdz 1/3 no diametra, vienpusējā likumainība līdz 2%, saliktā likumainība līdz 1.5%, veselie zari līdz 8 cm diametrā, trupējušie un nokaltušie zari līdz 4 cm diametrā viens gabals uz tekošo metru.

Nepieļaujas:

Serdes un žūšanas plaisas kas pāršķeļ abas sānu plaknes abās gala plaknēs, sala un zibens plaisas, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpurns, kodola iekrāsojums kas lielāks par 1/3 no tievgaļa diametra, trupe, mehāniskie bojājumi, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls.

Bērza zāģbaļķi C

Pieļaujas:

Kodola iekrāsojums virs 1/3 no tievgaļa diametra, vienpusējā likumainība līdz 2%, saliktā likumainība līdz 1.5%.

Nepieļaujas:

Serdes un žūšanas plaisas kas pāršķeļ abas sānu plaknes, sala un zibens plaisas, dubultgalotne, dvīņserde, saussāns, māzerpurns, , trupe, mehāniskie bojājumi, glabāšanas trupe (sasutums), apogļojums, metāls.